

## **Essence de Bois : PADOUK**

### **DESCRIPTION DU BOIS**

Couleur : rouge

Fil : droit ou contrefil

Contrefil : léger

### **ORIGINE**

Cameroun, Gabon, Nigeria...

### **PROPRIETES PHSIQUES**

Densité : 790kg/m<sup>3</sup>

Dureté monnin : 8.3

Stabilité en service : stable

### **DURABILITE NATURELLE ET IMPRENABILITE DU BOIS**

Champignons : classe 1 – très durable

Insectes de bois sec : durable – aubier distinct (risque limité à l'aubier)

Termites : classe D – durable

Imprégnabilité : classe 2 – moyennement imprégnable

Classe d'emploi : classe 4 – en contact avec le sol ou l'eau douce

Essence couvrant la classe 5 : Oui

Notes : Cette essence couvre naturellement la classe d'emploi 5 (utilisation en milieu marin ou en eau saumâtre) en milieu tempéré et froid.

### **UTILISATIONS**

Parquet

Menuiserie extérieure

Parquet (lourd et industriel)

Ponts (partie non en contact avec le sol ou l'eau)

Constructions navales (bordé et pont)

Travaux hydrauliques (en milieu maritime)