

Essence de Bois : TALI

DESCRIPTION DU BOIS

Couleur : brun

Fil : contrefil

Contrefil : accusé

ORIGINE

Cameroun, Gabon, Nigeria...

PROPRIETES PHSIQUES

Densité : 910kg/m³

Dureté monnin : 9.2

Stabilité en service : moyennement stable à stable

DURABILITE NATURELLE ET IMPRENABILITE DU BOIS

Champignons : classe 1 – très durable

Insectes de bois sec : durable – aubier distinct (risque limité à l'aubier)

Termites : classe D – durable

Imprégnabilité : classe 4 –non imprégnable

Classe d'emploi : classe 4 – en contact avec le sol ou l'eau douce

Essence couvrant la classe 5 : Non

UTILISATIONS

Parquet

Parquet (lourd et industriel)

Ponts (en contact avec le sol ou l'eau)

Charpente lourde

Poteaux

Travaux hydrauliques (en milieu maritime)